Фильтры из стекловолокна

Фильтры из стекловолокна без связующих агентов

Не содержащие связующих агентов фильтры из стекловолокона рекомендованы для проведения аналитических и гравиметрических исследований, а также для использования в качестве фильтров предварительной очистки. Эти фильтры сочетают в себе высокие показатели скорости потока с высокой удерживающей способностью и способностью задерживать самые малые частицы. Они биологически инертны, устойчивы к большинству химических веществ и выдерживают температуру до 500 °C (класс 550-НА до 550 °C).

Класс	Плотность (г/м2)	Толщина (мм)	Проникновение в фильтр частиц размером 0,3 мкм (%)	Задерживающая способность (мкм)	Фильтрация (сек.)
MGA	54	0,23	< 0,001	1,6	510
MGB	143	0,70	< 0,001	1,0	210
MGC	54	0,24	< 0,001	1,2	335
MGD	120	0,47	< 0,1	2,7	920
MGF	75	0,38	< 0,001	0,7	110
MGG	64	0,28	< 0,001	1,5	600
13440	88	0,44		0,7	120
MG 160	75	0,55	< 0,002	1,2	400
MG 550-HA	65	0,27		1,5	400
MG 169	68	0,33		1,0	130

Фильтры из стекловолокна со связующими агентами

Данные фильтры в основном используются как для мониторинга состояния воздуха или газа, так и в качестве фильтров предварительной очистки.

Для получения фильтров с заданной прочностью их изготавливают с внедрением синтетических связующих веществ. Фильтры устойчивы механически и химически, выдерживают температуру до 180°С и в зависимости от типа связующего агента обладают гидрофобными или гидрофильными свойствами.

Класс	Плотность (г/м2)	Толщина (мм)	Проникновение в фильтр частиц размером 0,3 мкм (%)	Перепад давления 5,3 см/ сек. (Па)	Связующий агент
MG 227/1/60	60	0,32	< 0,5	260	Гидрофобный
13430	220	1,25	0,02	360	Гидрофильный
13400	73	0,39	0,015	363	Гидрофильный
MG 227	75	0,40	< 0,01	350	Гидрофобный
MG 161	75	0,40	≤ 0,002	≤ 580	Гидрофильный
MG 400	80	0,38	< 0,001	400	Гидрофильный
MG 1387/1	90	0,37	≤ 0,003	400	Гидрофильный